

(citation 1)

Japanese Patent Laid-Open Publication No. 2003-305,943

Publication Date: October 28, 2003

Application No. 2002-108,994 filed April 11, 2002

Inventor: Shigetomo TSUJIHATA

Applicant: Fuji Photo Film K.K.

Title of the invention: Inkjet Recording Sheet

(Claim 1)

An inkjet recording sheet having a colorant receiving layer on a support, characterized in that the colorant receiving layer at least comprising inorganic particles, and a nonionic polymer having a terminal group which can covalently bond to the inorganic particles.

(Abridgment of the description)

The claimed inkjet recording sheet has a good anti-ozone property. The inkjet recording sheet comprises a colorant receiving layer disposed on a support, and the colorant receiving layer includes inorganic particles and a nonionic polymer.

Examples of the inorganic particles include silica, alumina, pseudo-boehmite, titanium dioxide, zirconium oxide, and calcium carbonate. The nonionic polymer has a terminal group which can covalently bond to the inorganic particles, such as an alkoxysilyl group. In the examples, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane is used.

The colorant receiving layer may also comprise a water-soluble resin and a storage improving agent. Examples of the water-soluble resin include polyvinyl alcohol resins, cellulose resins, starch, polyvinylpyrrolidones, polyacrylates and gelatin. Examples of the storage improving agent include alkylthiomethylphenols, thiodiphenylethers, compounds having two or more thioether bonds, and thiourea compounds.

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-305943

(P2003-305943A)

(43) 公開日 平成15年10月28日 (2003.10.28)

(51) Int.Cl. <sup>1</sup>	識別記号	F I	予備特許 (参考)
B 4 1 M	5/00	B 4 1 M 5/00	B 2 C 0 5 6
B 4 1 J	2/01	B 4 1 J 3/04	1 0 1 Y 2 H 0 8 6

審査請求 未請求 請求項の数15 ○ L (全 21 頁)

(21) 出願番号	特願2002-108994(P2002-108994)	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中宿210番地
(22) 出願日	平成14年4月11日 (2002.4.11)	(72) 発明者	辻 輝 茂明 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(74) 代理人	100079049 弁理士 中島 淳 (外3名)
		Fターム (参考)	2C056 EA05 EA13 FC06 2H086 BA15 BA31 BA33 BA34 BA35

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録用シート

(57) 【要約】

【課題】 ひび割れ等の発生がなく強固で、良好なインク吸収性を有し、画像濃度に優れ、また画像部の耐光性、耐水性、耐ガス性に優れ、かつ高温高湿度環境下に長時間保存された場合でも経時ニジミが生じないインクジェット記録用シートを提供する。

【解決手段】 支持体上に色材受容層を有するインクジェット記録用シートにおいて、前記色材受容層が、少なくとも、無機微粒子と、該無機微粒子と共有結合し得る基を末端に有する非イオン性の重合体と、を含有するインクジェット記録用シートである。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に色材受容層を有するインクジェット記録用シートにおいて、

前記色材受容層が、少なくとも、無機微粒子と、該無機微粒子と共有結合し得る基を末端に有する非イオン性の重合体と、を含有することを特徴とするインクジェット記録用シート。

【請求項2】 前記無機微粒子が、前記重合体との結合により得られた変性無機微粒子であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項3】 前記無機微粒子と共有結合し得る基がアルコキシシリル基であることを特徴とする請求項1または2に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項4】 前記重合体が、下記一般式(1)で表されることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載のインクジェット記録用シート。


【化1】



【一般式(1)中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>、及びX<sup>3</sup>は、それぞれ独立に、水素原子、炭素あるいは不飽和環状構造を含んでもよい炭素数1から18のアルキル基、あるいは炭素数1から8のアルコキシ基あるいはアリールオキシ基を表し、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>、X<sup>3</sup>のうち少なくとも一つはアルコキシ基あるいはアリールオキシ基であり、Yは、ベンチリ基を介していてもよい炭素数1から18の2価の連結基を表し、炭素基を有していてもよい。Aは非イオン性単量体から与えられる少なくとも1種以上の繰り返し単位である。mは1以上の整数を表す。】

【請求項5】 前記一般式(1)における繰り返し単位Aが、少なくとも下記式(2)で表される単位を含むことを特徴とする請求項4に記載のインクジェット記録用シート。

【化2】



【一般式(2)中、Rは、水素原子またはメチル基を表し、Jは2価の連結基であり、-COO-、-OCO-、-CONH-、-CONR'-のいずれかを表す。R'はアルキレン基、アリール基、あるいはアリール基を表す。R<sup>2</sup>は水素原子、炭素数1〜6のアルキル基、アルキル基、及びアリール基のいずれかを表す。また、R'は、炭素数1〜10のアルキル基、アリール基、及びアリール基のいずれかを表す。nは1以上の整数を表す。】

【請求項6】 前記無機微粒子が、シリカ微粒子、アルミナ微粒子、及び擬ペーミトからなる群より選択され

る少なくとも1種であることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項7】 前記色材受容層が、さらに、水溶性樹脂を含むことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項8】 前記水溶性樹脂が、ポリビニルアルコール系樹脂、セルロース系樹脂、エーテル結合を有する樹脂、カルバモイル基を有する樹脂、カルボキシル基を有する樹脂、及びセラチン類からなる群より選択される少なくとも1種であることを特徴とする請求項7に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項9】 前記色材受容層が、さらに、前記水溶性樹脂を架橋し得る架橋剤を含むことを特徴とする請求項7または8に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項10】 前記架橋剤が、ホウ素化合物であることを特徴とする請求項9に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項11】 前記色材受容層が、さらに、アニオン性染料を固定し得る媒染剤を含むことを特徴とする請求項1から10のいずれか1項に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項12】 前記媒染剤が、ポリアリルアミンまたはその誘導体、ポリビニルアミンまたはその誘導体、及びポリエチレンイミンまたはその誘導体からなる群より選択される少なくとも1種であることを特徴とする請求項11に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項13】 前記媒染剤が、塩基性ポリ水酸化アルミニウム化合物であることを特徴とする請求項11に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項14】 前記色材受容層が、さらに、カチオン性樹脂を有することを特徴とする請求項1から13のいずれか1項に記載のインクジェット記録用シート。

【請求項15】 前記色材受容層が、前記支持体表面に少なくとも、無機微粒子、該無機微粒子と共有結合し得る基を末端に有する非イオン性の重合体、及び水溶性樹脂を含有する第1の塗布液を塗布し、(1) 乾燥布と同様、(2) 該塗布によって形成される塗布層の乾燥途中であって前記塗布層が適当乾燥速度を示す前、あるいは

(3) 前記塗布層を乾燥して重膜を形成した後、のいずれかに、pH8以上の第2の塗布液を付与するとともに、前記架橋剤を、前記第1の塗布液及び第2の塗布液、あるいは第1の塗布液及び第2の塗布液とは別の第3の塗布液の少なくともいずれかに添加して付与することにより得られることを特徴とする請求項1から14のいずれか1項に記載のインクジェット記録用シート。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、水性インク（色材として染料又は顔料を用いたもの）及び油性インク等の

液状インクや、常温で固体であり、溶融液状化させて印刷に供する固体状インク等を用いたインクジェット記録に供給される被記録材に關し、詳しくは、インク受容性に優れ、かつ画像部の経時での色褪、褪色が少ないインクジェット記録用シートに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、情報技術産業の急速な発展に伴い、種々の情報処理システムが開発され、その情報処理システムに適した記録方法および記録装置も開発され、各々実用化されている。これらの記録方法の中でも、インクジェット記録方法は、多種の被記録材に記録可能なこと、ハード（装置）が比較的低価でコンパクトであること、耐水性に優れること等の利点から、オフィスは勿論、いわゆるホームユースにおいても広く用いられてきている。

【0003】また、近年のインクジェットプリンターの高解像度化に伴い、いわゆる写真ライクな高画質記録物を得ることも可能になってきており、このようなハード（装置）の進歩に伴って、インクジェット記録用の記録シートも各種開発されてきている。このインクジェット記録用の記録シートに要求される特性としては、一般的に、（1）速乾性があること（インクの吸収速度が大きいこと）、（2）インクドットの径が適正で均一であること（ネジミのないこと）、（3）粒状性が良好であること（ネジミの真円性が高いこと）、（5）色濃度が高いこと、（6）彩度が高いこと（くすみのないこと）、（7）印刷部の耐水性や耐光性、耐ガス性（耐オゾン性）が良好なこと、（8）記録シートの白黒度が高いこと、（9）記録シートの保存性が良好なこと（長期保存でも黄変着色を起こさないこと、長期保存で画像がにじまないこと）、（10）変形しにくく寸法安定性が良好であること（カールが十分小さいこと）、（11）ハード走行性が良好であること等が挙げられる。更に、いわゆる写真ライクな高画質記録物を得る目的で用いられるフォト光沢紙の用途においては、上記諸特性に加えて、光沢性、表面平滑性、銀塩写真に類似した印刷紙状の風合い等も要求される。

【0004】上記した諸特性の向上を目的として、近年では色材受容層に多孔質構造を有するインクジェット記録用シートが開発され実用化されている。このようなインクジェット記録用シートは多孔質構造を有すること

で、インク受容性（速乾性）に優れた高い光沢を有する。【0005】例えば、特開平10-119423号や同10-217601号公報等では、微細な無機微粒子及び水性溶剤を含有し、高い空隙率を有する色材受容層が支持体上に設けられたインクジェット記録用シートが提案されている。これらのインクジェット記録用シート、特に、無機微粒子としてシリカを用いた多孔質構造からなる色材受容層を設けたインクジェット記録用シートは、その構成によりインク吸収性に優れ、高解像度の

画像を形成し得る高いインク受容性能を有し且つ高光沢を示すことができる。

【0006】しかしながら、多孔質被膜であるが故に酸素の透過性が大きく、色材受容層中に含まれる成分の劣化を促進することがある。さらに、シリカ表面における水分吸着に伴い、経時での画像ネジミ（以下「経時ネジミ」という）が生じることがある。

【0007】特開62-178384号公報および特公平3-24905号公報には、シランカップリング剤で表面処理したシリカ粒子を含有する色材受容層を有するインクジェット記録用シートが開示されている。しかしながら、これらは支持体との接着性の向上および印刷直後のネジミを低減させること、あるいはシリカ粒子の表面活性を低下させることで耐光性を向上させることを目的としており、高湿度下における経時ネジミ防止あるいは耐ガス性を改良させるものではない。さらに、色材受容層用塗布液においては、PVA等の水性樹脂との混合時に凝集が発生し、塗布液中のシリカ粒子の粒径が大きくなる。そのため、光沢度・飽和度、インク吸収速度、耐水性、及び耐湿度等に悪影響を与えてしまう。

【0008】

【課題を解決しようとする課題】本発明は、上記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明の目的は、高解像度・高濃度な画像を形成でき、耐光性、耐水性、耐ガス性に優れ、印刷後、高湿度環境下に長時間保存された場合でも、経時ネジミを生じることなく、安定に画像を保持し、かつ製造適性にも優れたインクジェット記録用シートを提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するための手段は、以下の通りである。即ち、

<1> 支持体上に色材受容層を有するインクジェット記録用シートにおいて、前記色材受容層が、少なくとも、無機微粒子と、該無機微粒子と共有結合し得る基を末端に有する非イオン性の重合体と、を含有することを特徴とするインクジェット記録用シートである。


【0010】<2> 前記無機微粒子が、前記重合体との結合により得られた変性無機微粒子であることを特徴とする前記<1>に記載のインクジェット記録用シートである。

<3> 前記無機微粒子と共有結合し得る基がアルコキシシリル基であることを特徴とする前記<1>または<2>に記載のインクジェット記録用シートである。

<4> 前記重合体が、下記一般式（1）で表されることを特徴とする前記<1>から<3>のいずれかに記載のインクジェット記録用シートである。

【0011】

【化3】




【一般式(1)中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>、及びX<sup>3</sup>は、それぞれ独立に、水素原子、飽和あるいは不飽和環状構造を含んでもよい炭素数1から18のアルキル基、あるいは炭素数1から8のアルコキシ基あるいはアールオキシ基を表し、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>、X<sup>3</sup>のうち少なくとも一つはアルコキシ基あるいはアールオキシ基であり、Yは、ヘテロ原子を介していてもよい炭素数1から18の2価の連結基を表し、置換基を有していてもよい。Aは非イオン性単量体から与えられる少なくとも1種以上の繰り返し単位である。mは1以上の整数を表す。】

【0012】<5> 前記一般式(1)における繰り返し単位Aが、少なくとも下記式(2)で表される単位を含むことを特徴とする前記<4>に記載のインクジェット記録用シートである。

【0013】

[化4]



【一般式(2)中、Rは、水素原子またはメチル基を表し、Jは2価の連結基であり、-COO-、-OCO-、-CONH-、-CONR'-のいずれかを表す。R<sup>1</sup>はアルキレン基、アリーレン基、あるいはアラルキレン基を表す。R<sup>2</sup>は水素原子、炭素数1~6のアルキル基、アラルキル基、及びアリーレン基のいずれかを表す。また、R<sup>3</sup>は、炭素数1~10のアルキル基、アラルキル基、及びアリーレン基のいずれかを表す。nは1以上の整数を表す。】

【0014】<6> 前記無機微粒子が、シリカ微粒子、アルミナ微粒子、及び珪酸バレーンからなる群より選択される少なくとも1種であることを特徴とする前記<1>から<5>のいずれかに記載のインクジェット記録用シートである。

<7> 前記色材受容層が、さらに、水溶性樹脂を含むことを特徴とする前記<1>から<6>のいずれかに記載のインクジェット記録用シートである。

<8> 前記水溶性樹脂が、ポリビニルアルコール系樹脂、セルロース系樹脂、エーテル結合を有する樹脂、カルボキシ基を有する樹脂、カルボキシ基を有する樹脂、及びゼラチン類からなる群より選択される少なくとも1種であることを特徴とする前記<7>に記載のインクジェット記録用シートである。

<9> 前記色材受容層が、さらに、前記水溶性樹脂を架橋し得る架橋剤を含むことを特徴とする前記<7>または<8>に記載のインクジェット記録用シートである。

<10> 前記架橋剤が、ホウ素化合物であることを特徴とする前記<9>に記載のインクジェット記録用シートである。

<11> 前記色材受容層が、さらに、アニオン性染料を固定し得る増染剤を含むことを特徴とする前記<1>から<10>のいずれかに記載のインクジェット記録用シートである。

<12> 前記増染剤が、ポリアリールアミンまたはその誘導体、ポリビニルアミンまたはその誘導体、及びポリエチレンイミンまたはその誘導体からなる群より選択される少なくとも1種であることを特徴とする前記<11>に記載のインクジェット記録用シートである。

<13> 前記増染剤が、塩基性ポリ水酸化アルミニウム化合物であることを特徴とする前記<11>に記載のインクジェット記録用シートである。

<14> 前記色材受容層が、さらに、カチオン性樹脂を有することを特徴とする前記<1>から<13>のいずれかに記載のインクジェット記録用シートである。

<15> 前記色材受容層が、前記支持体表面に少なくとも、無機微粒子、該無機微粒子と共有結合し得る基を末端に有する非イオン性の重合体、及び水溶性樹脂を含む第1の塗布液を塗布し、(1)該塗布と同時に、(2)該塗布によって形成される塗布層の乾燥途中であって前記塗布層が減速乾燥速度を示す前、あるいは(3)前記塗布層を乾燥して膜層を形成した後、のいずれかに、pH8以上の第2の塗布液を付与するとともに、前記架橋剤を、前記第1の塗布液及び第2の塗布液、あるいは第1の塗布液及び第2の塗布液とは別の第3の塗布液の少なくとも1種を付与して付与することにより得られることを特徴とする前記<1>から<14>のいずれかに記載のインクジェット記録用シートである。

【発明の実施の形態】本発明のインクジェット記録用シートは、色材受容層が、少なくとも、無機微粒子と、無機微粒子と共有結合し得る基を末端に有する非イオン性の重合体と、を含むことを特徴とする。以下、本発明のインクジェット記録用シートの詳細について説明する。


【0015】(本発明に係る非イオン性の重合体)本発明に係る非イオン性の重合体は、無機微粒子と共有結合し得る基を末端に含有する。該重合体は、無機微粒子と共有結合し得る基を少なくとも片末端に有していればよく、また両末端に有していてもよいが、無機微粒子の分散性および流動性を向上させる観点からは片末端に有することが好ましい。ここで、「無機微粒子と共有結合し得る基」とは、無機微粒子と共有結合し得る基であれは特に限定されないが、例えばアルコキシシリル基、ハロゲン化シリル基、エポキシ基、チラミル基、イソシアネート基、酸ハロゲン化物、酸無水物、等が挙げられ、安定性、および無機微粒子との反応性の点からアルコキシシリル基が特に好ましい。

【0016】本発明に係る重合体としては下記一般式

(1) で示されるものが特に好ましい。

【0017】

【化5】



〔一般式(1)中、 $X^1$ 、 $X^2$ 、及び $X^3$ は、それぞれ独立に、水素原子、炭素あるいは不飽和環状構造を含んでいてもよい炭素数1から18のアルキル基、あるいは炭素数1から8のアルコキシ基あるいはアリールオキシ基を表し、 $X^1$ 、 $X^2$ 、 $X^3$ のうち少なくとも一つはアルコキシ基あるいはアリールオキシ基であり、 $Y$ は、ヘテロ原子を介していてもよい総炭素数1から18の2価の連結基を表し、置換基を有していてもよい。Aは非イオン性単量体から与えられる少なくとも1種以上の繰り返し単位である。mは1以上の整数を表す]

【0018】上記 $X^1$ 、 $X^2$ 、及び $X^3$ が表すアルキル基の炭素数は1~18であり、好ましくは1~8である。該炭素数が1~18であることにより、無機微粒子との反応性を十分に確保することができる。上記アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、オクタデシル基が挙げられ、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基が好ましい。

【0019】上記 $X^1$ 、 $X^2$ 、及び $X^3$ が表すアルコキシ基の炭素数は1~8であり、好ましくは1~4である。該炭素数が1~8であることにより、無機微粒子との反応性を十分に確保することができる。上記アルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基が挙げられ、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基が好ましい。

【0020】一般式(1)中、 $Y$ は、ヘテロ原子を介していてもよい総炭素数1~18の2価の連結基を表し、置換基を有していてもよい。 $Y$ の総炭素数としては2~8が好ましい。該炭素数が1~18であることにより、水、アルコール系溶媒への溶解性が十分であり、十分な性能を確保することができる。上記置換基としては、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、エステル基、エーテル基、アミド基等が挙げられる。上記ヘテロ原子としては、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、ケイ素原子、リン原子等が挙げられ、酸素原子、窒素原子、硫黄原子が好ましい。上記2価の連結基の好ましい具体例としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、テトラメチレン基、ヘキサメチレン基、キシリレン基等が挙げられる。


【0021】一般式(1)中、Aは非イオン性単量体から与えられる少なくとも1種以上の繰り返し単位であり、特に限定されない。可能な単位としては、例えば、(メタ)アクリル酸アルキルエステル〔例えば、(メ

タ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸n-ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸t-ブチル、(メタ)アクリル酸ヘキシル、(メタ)アクリル酸オクチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸ラウリル、(メタ)アクリル酸ステアリルなどの炭素数1~18の(メタ)アクリル酸アルキルエステルなど〕、(メタ)アクリル酸シクロアルキルエステル〔(メタ)アクリル酸シクロヘキシルなど〕、(メタ)アクリル酸アリールエステル〔(メタ)アクリル酸フェニルなど〕、アラルキルエステル〔(メタ)アクリル酸ベンジルなど〕、置換(メタ)アクリル酸アルキルエステル〔例えば、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチルなど〕、(メタ)アクリルアミド類〔例えば、(メタ)アクリルアミド、ジメチル(メタ)アクリルアミドなど〕、芳香族ビニル類〔スチレン、ビニルトルエン、 $\alpha$ -メチルスチレンなど〕、ビニルエステル類〔酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、パーサチック酸ビニルなど〕、アリルエステル類〔酢酸アリルなど〕、ハロゲン含有単量体〔塩化ビニル、塩化ビニルなど〕、シアン化ビニル〔(メタ)アクリロニトリルなど〕、オレフィン類〔エチレン、プロピレンなど〕、などが挙げられる。これらの共通可能な成分は1種でも、又は2種以上の組合せてもよい。

【0022】一般式(1)中、Aで表される単位として、少なくとも下式(2)で表される単位を含むことが好ましい。

【0023】

【化6】



〔一般式(2)中、Rは、水素原子またはメチル基を、Jは2価の連結基であり、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{OCO}-$ 、 $-\text{CONH}-$ 、 $-\text{CONR}'-$ のいずれかを表す。R<sup>1</sup>はアルキレン基、アリーレン基、あるいはアラルキレン基を表す。R<sup>2</sup>は、水素原子、炭素数1~6のアルキル基、アラルキル基、及びアリール基のいずれかを表す。また、R'は、炭素数1~10のアルキル基、アラルキル基、及びアリール基のいずれかを表す。nは1以上の整数を表す。〕

【0024】また、一般式(1)で示される重合体の分子量は、重量平均分子量として1000~500000程度が好ましく、1000~300000が更に好ましい。該分子量が1000~500000であることにより、十分な耐水性を得ることができるとともに、ハンドリング適性が良好となる。

【0025】さらに、一般式(1)で示される重合体は

水、あるいは水との混和性のある有機溶媒に可溶である方が好ましいが、水分散性のラテックス粒子の形態でも使用することができる。一般式(1)で示される重合体のインクジェット記録用シートにおける総含有量としては、 $0.1 \sim 10 \text{ g/m}^2$ が好ましく、 $0.2 \sim 5 \text{ g/m}^2$ がさらに好ましい。該総含有量を $0.1 \sim 10 \text{ g/m}^2$ とすることにより、印刷後の画像濃度が良好となる。

【0026】無機微粒子 本発明のインクジェット記録用シートでは、その色材受容層に前記重合体と共に無機微粒子を含有する。色材受容層が無機微粒子を含有することにより多孔質構造が得られ、これによりインクの吸収性能が向上する。特に、該無機微粒子の色材受容層における固相分含有量が50質量%以上、より好ましくは60質量%を超えていると、更に良好な多孔質構造を形成することが可能となり、十分なインク吸収性を備えたインクジェット記録用シートが得られるので好ましい。ここで、無機微粒子の色材受容層における固相分含有量とは、色材受容層を構成する組成物中の水以外の成分に及び算出される含有量である。

【0027】無機微粒子としては、前記本発明に係る重合体と結合させることにより得られる変性無機微粒子とすることが好ましい。

【0028】上記無機微粒子としては、例えば、シリカ微粒子、コロイダルシリカ、二酸化チタン、硫酸バリウム、珪酸カルシウム、ゼオライト、カオリナイト、ハロサイト、雲母、タルク、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸カルシウム、髒ペーナイト、酸化亜鉛、水酸化亜鉛、アルミナ、珪酸アルミニウム、珪酸カルシウム、珪酸マグネシウム、酸化ジルコニウム、水酸化ジルコニウム、酸化セリウム、髒ペーナイト、酸化イットリウム等が挙げられる。これらの中でも良好な多孔質構造を形成する観点より、シリカ微粒子、コロイダルシリカ、アルミナ微粒子又は髒ペーナイトが好ましい。無機微粒子は1次粒子のまま用いても、又は2次粒子を形成した状態で使用してもよい。これら無機微粒子の平均一次粒径は $2 \mu\text{m}$ 以下が好ましく、 $200 \text{ nm}$ 以下がより好ましい。更に、平均一次粒径が $20 \text{ nm}$ 以下のシリカ微粒子、平均一次粒径が $30 \text{ nm}$ 以下のコロイダルシリカ、平均一次粒径が $20 \text{ nm}$ 以下のアルミナ微粒子、又は平均細孔半径が $2 \sim 15 \text{ nm}$ の髒ペーナイトがより好ましく、特にシリカ微粒子、アルミナ微粒子、髒ペーナイトが好ましい。

【0029】シリカ微粒子は、通常その製造法により湿式法粒子と乾式法(気相法)粒子とに大別される。上記湿式法では、ケイ酸塩の酸分解により活性シリカを生成し、これを適度に重合させ凝集沉降させて含水シリカを得る方法が主流である。一方、気相法は、ハロゲン化珪素の高温気相加水分解による方法(火炎加水分解法)、ケイ砂とコークスを電気炉中でアークによって加熱燃

元気化し、これを空気で酸化する方法(アーク法)によって無水シリカを得る方法が主流であり、「気相法シリカ」とは該気相法によって得られた無水シリカ微粒子を意味する。本発明に用いるシリカ微粒子としては、特に気相法シリカ微粒子が好ましい。

【0030】上記気相法シリカは、含水シリカと表面のシラノール基の密度、空孔の有無等に相違があり、異なった性質を示すが、空隙率が高い三次元構造を形成するのに適している。この理由は明らかではないが、含水シリカの場合には、微粒子表面におけるシラノール基の密度が $5 \sim 8 \text{ 個/nm}^2$ で多く、シリカ微粒子が密に凝集(アグリゲート)し易く、一方、気相法シリカの場合には、微粒子表面におけるシラノール基の密度が $2 \sim 3 \text{ 個/nm}^2$ であり少ないことから疎な凝集(フロキュレート)となり、その結果、空隙率が高い構造になるものと推定される。

【0031】上記気相法シリカは、比表面積が特に大きいので、インクの吸収性、保持の効率が高く、また、屈折率が低いので、適切な粒子径まで分散をおこなえば受容層に透明性を付与でき、高い色濃度と良好な発色性が得られるという特徴がある。受容層が透明であることは、OHP等透明性が必要とされる用途のみならず、フォト光沢紙等の記録用シートに適用する場合でも、高い色濃度と良好な発色性光沢を得る観点で重要である。

【0032】上記気相法シリカの平均一次粒子径としては $30 \text{ nm}$ 以下が好ましく、 $20 \text{ nm}$ 以下が更に好ましく、 $10 \text{ nm}$ 以下が特に好ましく、 $3 \sim 10 \text{ nm}$ が最も好ましい。上記気相法シリカは、シラノール基による水素結合によって粒子同士が付着しやすいため、平均一次粒子径が $30 \text{ nm}$ 以下の場合に空隙率の大きい構造を形成することができ、インク吸収特性を効果的に向上させることができる。

【0033】また、シリカ微粒子は、前述の他の微粒子と併用してもよい。該他の微粒子と上記気相法シリカとを併用する場合、全微粒子中の気相法シリカの含有量は、30質量%以上が好ましく、50質量%以上が更に好ましい。

【0034】本発明において、無機微粒子としては、アルミナ微粒子、アルミナ水和物、これらの混合物又は髒ペーナイトも好ましい。この内、アルミナ水和物は、インクをよく吸収し定着することなどから好ましく、特に、髒ペーナイト( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ )が好ましい。アルミナ水和物は、種々の形態のものを用いることができるが、容易に平滑な層が得られることからゾル状の髒ペーナイトを原料として用いることが好ましい。

【0035】髒ペーナイトの細孔構造については、その平均細孔半径は $1 \sim 30 \text{ nm}$ が好ましく、 $2 \sim 15 \text{ nm}$ がより好ましい。また、その細孔容積は $0.3 \sim 2.0 \text{ ml/g}$ が好ましく、 $0.5 \sim 1.5 \text{ ml/g}$ がより好ましい。ここで、上記細孔半径及び細孔容積の測定は、

11

空素吸着法により測定されるもので、例えば、ガス吸着装置アナライザー（例えば、コールター社製の商品名「オムニソープ369」）により測定できる。また、アルミナ微粒子の中では炭相法アルミナ微粒子が比表面積が大きく好ましい。炭相法アルミナの平均一次粒子径としては30nm以下が好ましく、20nm以下が更に好ましい。

【0036】上述の無機微粒子をインクジェット記録用シートに用いる場合は、例えば、特開平10-81064号、同10-119423号、同10-157277号、同10-217601号、同11-348409号、特開2001-138621号、同2000-43401号、同2000-211235号、同2000-308157号、同2001-96897号、同2001-138627号、特開平11-91242号、同8-20877号、同8-2090号、同8-2091号、同8-2093号、同8-174992号、同11-92777号、特開2001-301314号等の各公報に開示された態様でも、好ましく用いることができる。

【0037】（水溶性樹脂）本発明のインクジェット記録用シートでは、その色材受容層にさらに水溶性樹脂を含有することが好ましい。

【0038】上記水溶性樹脂としては、例えば、親水性構造単位としてヒドロキシ基を有する樹脂であるポリビニルアルコール系樹脂（ポリビニルアルコール（PVA）、アセトアセチル変性ポリビニルアルコール、カチオン変性ポリビニルアルコール、アニオン変性ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコール、ポリビニルアセタール等）、セルロース系樹脂（メチルセルロース（MC）、エチルセルロース（EC）、ヒドロキシエチルセルロース（HEC）、カルボキシメチルセルロース（CMC）、ヒドロキシプロピルセルロース（HP）、ヒドロキシエチルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等）、キチン類、キトサン類、ゼラチン、エーテル結合を有する樹脂（ポリエチレンオキサイド（PEO）、ポリプロピレンオキサイド（PPO）、ポリエチレングリコール（PEG）、ポリビニルエーテル（PVE）等）、カルバモイル基を有する樹脂（ポリアクリルアミド（PAA）、ポリビニルピロリドン（PVP）、ポリアクリル酸ヒドロラジド等）等が挙げられる。また、解離性基としてカルボキシ基を有するポリアクリル酸塩、マレイン酸樹脂、アルギン酸塩、ゼラチン類等も挙げることができる。

【0039】以上の中でも、特にポリビニルアルコール系樹脂が好ましい。該ポリビニルアルコールの例としては、特公平4-52786号、特公平5-67432号、特公平7-29479号、特許第2537827号、特公平7-57553号、特許第2502998号、特許第3053231号、特開昭63-17617

12

3号、特許第2604367号、特開平7-276787号、特開平9-207425号、特開平11-58941号、特開2000-135858号、特開2001-205924号、特開2001-287444号、特開昭62-278080号、特開平9-39373号、特許第2750433号、特開2000-158801号、特開2001-213045号、特開2001-32345号、特開平8-324105号、特開平11-348417号等の各公報に記載されたものなどが挙げられる。また、ポリビニルアルコール系樹脂以外の水溶性樹脂の例としては、特開平11-165461号公報の段落番号0111~0114に記載の化合物などもあげられる。これら水溶性樹脂はそれぞれ単独で用いてもよく、2種以上を併用して用いてもよい。

【0040】本発明において、水溶性樹脂の含有量としては、色材受容層の全面積対質量に対して、9~40質量%が好ましく、12~33質量%がより好ましい。

【0041】本発明において、色材受容層を主として構成する、上述の水溶性樹脂と前記無機微粒子とは、それぞれ単一素材であってもよいし、複数の素材の混合系を使用してもよい。尚、透明性を保持する観点からは、微粒子特にシリカ微粒子に組み合わされる水溶性樹脂の種類が重要となる。前記炭相法シリカを用いる場合には、該水溶性樹脂としては、ポリビニルアルコール系樹脂が好ましく、その中でも、鹸化度70~100%のポリビニルアルコール系樹脂がより好ましく、鹸化度80~99.5%のポリビニルアルコール系樹脂が特に好ましい。

【0042】前記ポリビニルアルコール系樹脂は、その構造単位に水酸基を有するが、この水酸基と前記シリカ微粒子の表面シラノール基とが水素結合を形成するため、シリカ微粒子の二次粒子を網目鎖単位とした三次元網目構造を形成し得る。この三次元網目構造の形成によって、空隙率が高く十分な強度のある多孔質構造の色材受容層を形成されたと考えられる。インクジェット記録において、上述のようにして得られた多孔質の色材受容層は、毛細管現象によって急速にインクを吸収し、インク染みの発生しない真円性の良好なドットを形成することができる。

【0043】また、ポリビニルアルコール系樹脂は、前記その他の水溶性樹脂を併用してもよい。該他の水溶性樹脂と上記ポリビニルアルコール系樹脂とを併用する場合、全水溶性樹脂中、ポリビニルアルコール系樹脂の含有量は、50質量%以上が好ましく、70質量%以上が更に好ましい。

【0044】（無機微粒子と水溶性樹脂との含有比）無機微粒子（x）と水溶性樹脂（y）との質量含有比（PB比（x/y））は、色材受容層の微構造及び開孔率にも大きな影響を与える。即ち、質量含有比（PB比）が大きくなると、空隙率、繊維容積、表面積（単位質量当



13

り)が大きくなるが、密度や強度は低下する傾向にある。

【0045】本発明において、色材受容層は、上記質量含有比〔P B比( $x/y$ )〕としては、該P B比が大き過ぎることに起因する、膜強度の低下や乾燥時のひび割れを防止し、且つ該P B比が小さ過ぎることによって、該空隙が樹脂によって塞がれ易くなり、空隙率が減少することでインク吸収性が低下するのを防止する観点から、1.5:1〜10:1が好ましい。

【0046】インクジェットプリンターの搬送系を通過する場合、記録用シートに応力が増加することがあるので、色材受容層は十分な膜強度を有していることが必要である。またシート状に裁断加工する場合、色材受容層の割れや剥がれ等を防止する上でも、色材受容層には十分な膜強度を有していることが必要である。これらの場合を考慮すると、前記質量比( $x/y$ )としては5:1以下がより好ましく、一方インクジェットプリンターで、高速インク吸収性を確保する観点からは、2:1以上であることがより好ましい。

【0047】例えば、平均一次粒子径が20nm以下の気相法シリカ微粒子と水溶性樹脂とを、質量比( $x/y$ )2:1〜5:1で水溶液中に完全に分散した塗布液を支持体上に塗布し、該塗布層を乾燥した場合、シリカ微粒子の二次粒子を網目鎖とする三次元網目構造が形成され、その平均網目径が30nm以下、空隙率が50〜80%、細孔比容積が0.5ml/g以上、比表面積が100m<sup>2</sup>/g以上の、透光性の多孔質膜を容易に形成することができる。

【0048】(架橋剤) 本発明のインクジェット記録用シートの色材受容層は、無機微粒子および水溶性樹脂を含む塗布層が、更に該水溶性樹脂を架橋し得る架橋剤を含み、該架橋剤と水溶性樹脂との架橋反応によって硬化された多孔質膜である態様が好ましい。

【0049】上記の水溶性樹脂、特にポリビニルアルコールの架橋には、ホウ素化合物が好ましい。該ホウ素化合物としては、例えば、硼砂、ホウ酸、ホウ酸塩(例えば、オルトホウ酸塩、 $H_2BO_3$ 、 $ScBO_3$ 、 $YBO_3$ 、 $LaBO_3$ 、 $Mg_3(BO_3)_2$ 、 $Co_3(BO_3)_2$ 、 $Bi_2O_3$ 、 $Mg_2B_2O_7$ 、 $Co_2B_2O_7$ )、メタホウ酸塩(例えば、 $LiBO_2$ 、 $Ca(BO_2)_2$ 、 $NaBO_2$ 、 $KBO_2$ )、四ホウ酸塩(例えば、 $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$ )、五ホウ酸塩(例えば、 $KB_5O_8 \cdot 4H_2O$ 、 $Ca_2B_5O_{11} \cdot 7H_2O$ 、 $Ca_3B_5O_{13}$ )等を挙げることができる。中でも、速やかに架橋反応を起こすことができる点で、硼砂、ホウ酸、ホウ酸塩が好ましく、特にホウ酸が好ましい。

【0050】上記水溶性樹脂の架橋剤として、ホウ素化合物以外の下記化合物を使用することもできる。例えば、ホルムアルデヒド、グリオキセール、グルタルアルデヒド等のアルデヒド系化合物；ジアセチル、シクロ

14

ペンタンジオン等のケトン系化合物；ビス(2-クロロエチル尿素)−2-ヒドロキシ−4,6-ジクロロ−1,3,5-トリアジン、2,4-ジクロロ−6-5-トリアジン・ナトリウム塩等の活性ハロゲン化合物；ジビニルスルホン酸、1,3-ビニルスルホン−2-エポキシエチル、N,N'-エチレンジアミン(ビニルスルホンアルセタミド)、1,3,5-トリアクリロイルヘキサヒドロ-5-トリアジン等の活性ビニル化合物；ジメチロール尿素、メチロールジメチルヒダントイン等のN-メチロール化合物；メラミン樹脂(例えば、メチロールメラミン、アルキル化メチロールメラミン)；エポキシ樹脂；

【0051】1,6-ヘキサメチレンジイソシアネート等のイソシアネート系化合物；米国特許明細書第3017280号、同第2983611号に記載のアジジン系化合物；米国特許明細書第3100704号に記載のカルボキシミッド系化合物；グリセロールトリグリシジルエーテル等のエポキシ系化合物；1,6-ヘキサメチレン-N,N'-ビスエチレン尿素等のエチレンジイソシアネート系化合物；ムコロール酸、ムコフェノキシカルボン酸等のハロゲン化カルボキシルデヒド系化合物；2,3-ジヒドロキシジオリキリン等のジオキサン系化合物；乳酸チタン、硫酸アルミ、クロム明ばん、カリ明ばん、酢酸ジクロロコル、酢酸クロム等の金属含有化合物、チトラエチレンペンタミン等のポリアミン化合物、アジピン酸ジヒドラジド等のヒドラジド化合物、オキサソリン系を2個以上含有する低分子又はポリマー等である。上記の架橋剤は、一種単独でも、2種以上を組合わせて用いてもよい。

【0052】上記架橋剤の付与は、ホウ素化合物を例にとると下記のように行われることが好ましい。即ち、色材受容層が、無機微粒子、該無機微粒子と共有結合し得る基を末端に有する非イオン性重合体、ポリビニルアルコール系樹脂を含有する第1の塗布液を塗布し、(1)該塗布と同時、(2)該塗布によって形成される塗布層の乾燥途中であって該塗布層が乾燥乾燥速度を制御する、あるいは(3)前記塗布層を乾燥して塗膜を形成した後、のいずれかにpHが8以上の塩基性溶液(「第2の塗布液」)を付与した塗布層であり、ホウ素化合物は第1の塗布液及び第2の塗布液、あるいはこれらとは別の第3の塗布液の少なくともいずれかに添加して付与することが好ましい。架橋剤の使用量は、水溶性樹脂に対して、1〜50質量%が好ましく、5〜40質量%がより好ましい。

【0053】(架橋剤) 本発明においては、形成膜の耐水性及び耐経時ジミの向上を図るために、色材受容層に架橋剤が含有されるのが好ましい。上記架橋剤としては有機架橋剤としてはカチオン性のポリマー(カチオン性架橋剤)、又は無機架橋剤が好ましく、該架橋剤を色材受容層中に存在させることにより、アニオン性染料を

15

色材として有する液状インクとの間で相互作用し色材を安定化し、耐水性や耐経時ニジミを向上させることができる。有機媒染剤および無機媒染剤はそれぞれ単独種で使用してもよいし、有機媒染剤および無機媒染剤を併用してもよい。

【0054】媒染剤は無機微粒子と水溶性樹脂を含む塗布液（第1の塗布液）に添加する方法、又は無機微粒子との間で凝集を生ずる懸念がある場合は、第2の塗布液に含有させ塗布する方法を利用できる。

【0055】上記カチオン性媒染剤としては、カチオン性基として、第1級〜第3級アミノ基、又は第4級アンモニウム塩基を有するポリマー媒染剤が好適に用いられるが、カチオン性の非ポリマー媒染剤も使用することができる。上記ポリマー媒染剤としては、第1級〜第3級アミノ基およびその塩、又は第4級アンモニウム塩基を有する単層性（媒染モノマー）の単独重合体や、該媒染モノマーと他のモノマー（以下、「非媒染モノマー」という。）との共重合体又は縮重合体として得られるものが好ましい。また、これらのポリマー媒染剤は、水溶性ポリマー又は水分散性ラテックス粒子のいずれの形態でも使用できる。

【0056】上記単層性（媒染モノマー）としては、例えば、トリメチル-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、トリメチル-m-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、トリエチル-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、トリエチル-m-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジメチル-N-エチル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジエチル-N-メチル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジメチル-N-n-プロピル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジメチル-N-n-オクチル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジメチル-N-ペンシル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジエチル-N-ペンシル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジメチル-N-（4-メチル）ペンシル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド、N、N-ジメチル-N-フェニル-N-p-ビニルベンジルアンモニウムクロライド；

【0057】トリメチル-p-ビニルベンジルアンモニウムプロマイド、トリメチル-m-ビニルベンジルアンモニウムプロマイド、トリメチル-p-ビニルベンジルアンモニウムスルホネート、トリメチル-m-ビニルベンジルアンモニウムスルホネート、トリメチル-p-ビニルベンジルアンモニウムアセテート、トリメチル-m-ビニルベンジルアンモニウムアセテート、N、N、N-トリエチル-N-2-（4-ビニルフェニル）エチルアンモニウムクロライド、N、N、N-トリエチル-N-2-（3-ビニルフェニル）エチルアンモニウムクロ

(9)

16

ライド、N、N-ジエチル-N-メチル-N-2-（4-ビニルフェニル）エチルアンモニウムクロライド、N、N-ジエチル-N-メチル-N-2-（4-ビニルフェニル）エチルアンモニウムアセテート；

【0058】N、N-ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、N、N-ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、N、N-ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、N、N-ジエチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、N、N-ジメチルアミノエチル（メタ）アクリルアミド、N、N-ジエチルアミノエチル（メタ）アクリルアミド、N、N-ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、N、N-ジエチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミドのメチルクロライド、エチルクロライド、メチルプロマイド、エチルプロマイド、メチルアイオタイド若しくはエチルアイオタイドによる4級化物、又はそれらのアニオンを置換したスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、酢酸塩若しくはアルキルカルボン酸塩等が挙げられる。

【0059】具体的には、例えば、モノメチルジアリルアンモニウムクロライド、トリメチル-2-（メタクリロイルオキシ）エチルアンモニウムクロライド、トリエチル-2-（メタクリロイルオキシ）エチルアンモニウムクロライド、トリメチル-2-（アクリロイルオキシ）エチルアンモニウムクロライド、トリエチル-2-（アクリロイルオキシ）エチルアンモニウムクロライド、トリメチル-3-（メタクリロイルオキシ）プロピルアンモニウムクロライド、トリエチル-3-（メタクリロイルオキシ）プロピルアンモニウムクロライド、トリメチル-2-（メタクリロイルアミノ）エチルアンモニウムクロライド、トリエチル-2-（メタクリロイルアミノ）エチルアンモニウムクロライド、トリメチル-2-（アクリロイルアミノ）エチルアンモニウムクロライド、トリエチル-2-（アクリロイルアミノ）エチルアンモニウムクロライド、トリメチル-3-（メタクリロイルアミノ）プロピルアンモニウムクロライド、トリエチル-3-（メタクリロイルアミノ）プロピルアンモニウムクロライド、トリメチル-3-（アクリロイルアミノ）プロピルアンモニウムクロライド、トリエチル-3-（アクリロイルアミノ）プロピルアンモニウムクロ

【0060】N、N-ジメチル-N-エチル-2-（メタクリロイルオキシ）エチルアンモニウムクロライド、N、N-ジエチル-N-メチル-2-（メタクリロイルオキシ）エチルアンモニウムクロライド、N、N-ジメチル-N-エチル-3-（アクリロイルアミノ）プロピルアンモニウムクロライド、トリメチル-2-（メタクリロイルオキシ）エチルアンモニウムプロマイド、トリメチル-3-（アクリロイルアミノ）プロピルアンモニウムプロマイド、トリメチル-2-（メタクリロイルオキシ）エチルアンモニウムスルホネート、トリメチル-

3- (アクリロイルアミノ) プロピルアンモニウムアセテートを挙げるができる。その他、共重合可能なモノマーとして、N-ビニルイミダゾール、N-ビニル-2-メチルイミダゾール等も挙げられる。

【0066】また、アリルアミン、ジアリルアミンやその誘導体、塩なども利用できる。このような化合物の例としてはアリルアミン、アリルアミン塩酸塩、アリルアミン酢酸塩、アリルアミン硫酸塩、ジアリルアミン、ジアリルアミン塩酸塩、ジアリルアミン酢酸塩、ジアリルアミン硫酸塩、ジトリルアミンおよびその塩（塩塩としては、例えば、塩酸塩、酢酸塩、硫酸塩など）、ジアリルエチルアミンおよびその塩（塩塩としては、例えば、塩酸塩、酢酸塩、硫酸塩など）、ジアリルメチルアミンエウム塩（塩塩の対アニオンとしてはクローリド、酢酸イオン、硫酸イオンなど）が挙げられる。尚、これらのアリルアミンおよびジアリルアミン誘導体はアミンの形態では重合性が劣るため塩の形で重合し、必要に応じて塩解することによって一般的である。また、N-ベンジルアセトアミド、N-ベンジルホルムアミドなどの単位を用い、重合後に加水分解によってベンジルアミン単位とすることからこれを基にしたものも利用できる。

【0062】前記非線型モノマーとは、第1級〜第3級アミン基およびその塩、又は第2級アミンオニウム塩基等の塩基性およびはオニウム性部分を含み、インジエクション中の炭素と相互作用を示さない、あるいは相互作用が実質的に小さいモノマーをいう。上記非線型モノマーとしては、例えば、(メタ)アクリル酸アロキエステル；(メタ)アクリル酸シロキシル等の(メタ)アクリル酸シロアルキルエステル；(メタ)アクリル酸アールエステル等の(メタ)アクリル酸アールエステル；(メタ)アクリル酸ベンゼン等のアラルキルエステル；スチレン、ビニルトルエン、 $\alpha$ -メチルスチレン等の芳香族ビニル類、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、パーサチン酸ビニル等のビニルエステル類；脂肪族リウ等のアールエステル類；ヒスレニリジン、塩化リウ等のハロゲン含有単體；(メタ)アクリロニトリル等のシアニルビニル；エチレン、プロピレン等のオレフィン類、等が挙げられる。

【0063】上記(メタ)アクリル酸アルキルエステルとしては、アルキル部位の炭素数が1~18の(メタ)アクリル酸アルキルエステルが好ましく、例えば、(メ

(タ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸エチル、  
(メタ) アクリル酸プロピル、(メタ) アクリル酸イソ  
プロピル、(メタ) アクリル酸ノブチル、(メタ) アクリ  
ル酸イソブチル、(メタ) アクリル酸ヘキシル、  
(メタ) アクリル酸ヘキシル、(メタ) アクリル酸オク  
チル、(メタ) アクリル酸ノニールヘキシル、(メ  
タ) アクリル酸デカリル、(メタ) アクリル酸ステアリ  
ル等が挙げられる。中でも、メチルアクリレート、エチ  
ルアクリレート、メチルメタアクリレート、エチルメ  
タアクリレート、ブチルメタアクリレート、ヘキシル

アクリレート、ヒドロキシエチルメタアクリレートが好ましい。上記非媒染モノマーも、一種単独で又は二種以上を組合せて使用できる。

【0064】更に、前記ポリマー吸着剤として、ポリジアリルメチルアンモニウムクロライド、ポリメタクリロイルカルキエチレン-β-ビトキシジアルギン酸アンモニウムクロライド、ポリエチレンジアミン、ポリリガムス及びその誘導体、ポリグッド-ポリリガムス樹脂、カチオン化フェニル・ジシアノベンズドホルツリン縮合物、ジメチル-γ-ヒドロキシプロピルアンモニウム塩重合体、ポリマジン、ポリビニルアルコール、ジアジアンモノドホルツリン縮合物に代表されるジアン系カチオン樹脂、ジシアナムドージエチレントリアミン縮合物に代表されるポリリガム系カチオン樹脂、エポキシドトリジン-ジメチルグリセリン付加化合物、ジメチルジアリランアンモニウムクロライド-SO<sub>2</sub>共重合体、ジアリラン-メチル-SO<sub>2</sub>共重合体、第4級アンモニウム塩基置換アリル基を有する重合体を用いる（メタ）アクリレート含有ポリマー、第4級アンモニウム塩基置換アリル基を有するステアリル型ポリマー等が好ましいものとして挙げることができ、

10065) 前記ボリマー煤炭粉として、具体的には、特開48-28325号、同54-74430号、同54-124726号、同55-22766号、同55-142339号、同60-23850号、同60-23851号、同60-23852号、同60-23853号、同60-57836号、同60-60643号、同60-118834号、同60-122940号、同60-122941号、同60-122942号、同60-235134号、特開平1-161236号の各公報、米国特許2484430号、同2548564号、同3148061号、同3309690号、同4411512号、同4124386号、同4193800号、同4273853号、同42822305号、同4450224号、特開平1-161236号、同10-81076号、同10-119423号、同10-15727号、同10-127601号、同11-38409号、特開2001-138621号、同2000-43401号、同2000-211235号、同2000-309157号、同2001-968997号、同2001-138627号、特開平11-91242号、同10-2087号、同8-2090号、同8-2091号、同8-2093号、同8-171992号、同11-192777号、特開2001-303114号、特公平5-33162号、同5-35163号、同5-35164号、同5-88845号、特開平7-18333号、特開2000-344990号、特許第261847号、同2651677号等の各公報に記載のもの等が挙げられる。中でもボリアルリタミン及びその誘導体が特に好ましい。

19

【0066】本発明における有機媒染剤としては、特に経時劣化の防止の観点から、重量平均分子量が1000以下のポリアリルアミン及びその誘導体が好ましい。

【0067】本発明において、ポリアリルアミン又はその誘導体としては、公知の各種アリルアミン重合体及びその誘導体を使用できる。このような誘導体としては、ポリアリルアミンと酸との塩（酸としては塩酸、硫酸、リン酸、硝酸などの無機酸、メタンスルホン酸、トルエンスルホン酸、酢酸、プロピオン酸、桂皮酸、（メタ）アクリル酸などの有機酸、あるいはこれらの組み合わせ）や、アリルアミンの一部分のみを塩にしたもの、ポリアリルアミンの高分子反応による誘導体、ポリアリルアミンと他の共重合可能なモノマーとの共重合体（該モノマーの具体例としては（メタ）アクリル酸エステル類、スチレン類、（メタ）アクリルアミド類、アクリロニトリル、ビニルエステル类等）が挙げられる。

【0068】ポリアリルアミンおよびその誘導体の具体例としては、特公昭62-31722号、特公平2-14364号、特公昭63-43402号、同63-43403号、同63-45721号、同63-29881号、特公平1-26362号、同2-56365号、同2-57084号、同4-1686号、同6-2780号、同6-45649号、同6-15592号、同4-6862号、特許第3199227号、同3008369号、特開平10-330427号、同11-21321号、特開2000-281728号、同2001-106736号、特開昭62-256801号、特開平7-173286号、同7-213897号、同9-235318号、同9-302026号、同11-21321号、W099/21901号、W099/19372号、特開平5-140213号、特表平11-506488号等の各公報に記載の化合物があげられる。

【0069】本発明において、媒染剤としては無機媒染剤を用いることも可能で、多価の水溶性金属塩や疎水性金属塩化合物が挙げられる。無機媒染剤の具体例としては、例えば、マグネシウム、アルミニウム、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム、マンガン、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ガリウム、ゲルマニウム、ストロンチウム、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、インジウム、バリウム、ランタン、セリウム、プラセオジミウム、ネオジミウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、ジスプロシウム、エルビウム、イットリウム、ハフニウム、タングステン、ビスマスから選択される金属の塩又は錯体が挙げられる。

【0070】具体的には、例えば、酢酸カルシウム、塩化カルシウム、酢酸カルシウム、硫酸カルシウム、酢酸バリウム、硫酸バリウム、リン酸バリウム、塩化マンガン、酢酸マンガン、酢酸マンガン二水和物、硫酸マンガンアンモニウム六水和物、塩化第二鉄、塩化アンモニウ

20

ム（II）二水和物、硫酸銅、塩化コバルト、チオシアン酸コバルト、硫酸コバルト、硫酸ニッケル六水和物、塩化ニッケル六水和物、酢酸ニッケル四水和物、硫酸ニッケルアンモニウム六水和物、アミド硫酸ニッケル四水和物、硫酸アルミニウム、アルミニウムミョウバン、塩基性ポリ水酸化アルミニウム、亜硫酸アルミニウム、チオ硫酸アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、酢酸アルミニウム九水和物、塩化アルミニウム六水和物、臭化第一鉄、塩化第二鉄、硫酸第二鉄、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、フェノールスルホン酸亜鉛、臭化亜鉛、塩化亜鉛、硝酸亜鉛六水和物、硫酸亜鉛、四塩化チタン、テトラソプロピルチタネート、チタンアセチルアセトネート、乳酸チタン、ジルコニウムアセチルアセトネート、酢酸ジルコニウム、硫酸ジルコニウム、硫酸ジルコニウムアンモニウム、ステアリン酸ジルコニウム、オクチル酸ジルコニウム、硝酸ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウム、ヒドロキシ塩化ジルコニウム、酢酸クロム、硫酸クロム、硫酸マグネシウム、塩化マグネシウム六水和物、クエン酸マグネシウム九水和物、りんタンクステン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウムタンクステン、12タンクストリルン水和物、12タンクストリルン酸26水和物、塩化モリブデン、12モリブドリン酸水和物、硝酸ガリウム、硝酸ゲルマニウム、硝酸ストロンチウム、酢酸イットリウム、塩化イットリウム、硝酸イットリウム、硝酸インジウム、硝酸ランタン、塩化ランタン、酢酸ランタン、安息香酸ランタン、塩化セリウム、硫酸セリウム、オクチル酸セリウム、硝酸プラセオジミウム、硝酸ネオジミウム、硝酸サマリウム、硝酸ユーロピウム、硝酸ガドリニウム、硝酸ジスプロシウム、硝酸エルビウム、硝酸イットリウム、塩化ハフニウム、硝酸ビスマス等があげられる。

【0071】本発明において、無機媒染剤としては、塩基性ポリ水酸化アルミニウムなどのアルミニウム含有化合物、チタン含有化合物、ジルコニウム含有化合物、元素周期表第IIIB族シリーズの金属化合物（塩または錯体）が好ましい。本発明で色付受容層に含まれる上記媒染剤は、 $0.01\text{ g/m}^2 \sim 5\text{ g/m}^2$  が好ましく、 $0.1\text{ g/m}^2 \sim 3\text{ g/m}^2$  がより好ましい。

【0072】（その他の成分）本発明のインクジェット記録用シートは、必要に応じて、更に各種の公知の添加剤、例えば、酸、紫外線吸収剤、酸化防止剤、蛍光増白剤、モノマー、重合開始剤、重合禁止剤、糊み動防止剤、防高剤、粘度安定剤、消泡剤、界面活性剤、帯電防止剤、ママト剤、カル防止剤、耐水化剤等を含有することができ。

【0073】本発明において、色付受容層は酸を含有している。酸を添加することで、色付受容層の表面pHを3～8、好ましくは5～7.5に調整する。これにより白地部の耐熱変性が向上するので好ましい。表面pHの測定は、日本薬理学会技術協会（J. T. A. P. P.

1) の定めた表面 pH の測定の内 A 法 (塗布法) により測定を行う。例えば、前記 A 法に相当する (株) 共立理化学研究所製の紙適用 pH 測定セット「形式 MPC」を使用して該測定を行うことができる。

【0074】具体的な酸の例としては、ギ酸、酢酸、グリコール酸、シュウ酸、プロピオン酸、マロン酸、コハク酸、アジピン酸、マレイン酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、安息香酸、フタル酸、イソフタル酸、グルタル酸、グルコン酸、乳酸、アスパラギン酸、グルタミン酸、サリチル酸、サリチル酸金錯塩 (Zn, Al, Ca, Mg 等の塩)、メタンスルホン酸、イタコン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ステレンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、バルビツル酸、アクリル酸、メタクリル酸、桂皮酸、4-ヒドロキシ安息香酸、アミノ安息香酸、ナフトアレノスルホン酸、ヒドロキシベンゼンスルホン酸、トルエンスルフィン酸、ベンゼンスルフィン酸、スルホアミン酸、スルホアミン酸、 $\alpha$ -メルカプトリン酸、 $\beta$ -メルカプトリン酸、 $\gamma$ -メルカプトリン酸、没食子酸、フロログリシン、スルホサリチル酸、アスコルビン酸、エリソルビン酸、ビスフェノール酸、塩酸、硝酸、硫酸、リン酸、ポリリン酸、ホウ酸、ボロン酸等が挙げられる。これらの酸の添加量は、色材受容層の表面 pH が 3~8 になるように決めればよい。

【0075】上記の酸は金属塩 (例えばナトリウム、カリウム、カルシウム、セシウム、亜鉛、銅、鉄、アルミニウム、ジルコニウム、ランタン、イットリウム、マグネシウム、ストロンチウム、セリウム等の塩)、又はアミン塩 (例えばアンモニウム、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ピペラジン、2-メチルピペラジン、ポリアリルアミンなど) の形態で使用してもよい。

【0076】本発明においては、色材受容層が紫外線吸収剤、酸化防止剤、滲み防止剤などの保存性向上剤を含有することが好ましい。これら紫外線吸収剤、酸化防止剤、滲み防止剤としては、アルキル化フェノール化合物 (ヒンダードフェノール化合物を含む)、アルキルチオメチルフェノール化合物、ヒドロキノン化合物、アルキル化ヒドロキノン化合物、トコフェロール化合物、チオジフェニルエーテル化合物、2個以上のチオエーテル結合を有する化合物、ビスフェノール化合物、O-、N-及びS-ベンジル化合物、ヒドロキシベンジル化合物、トリアジン化合物、ホスホネート化合物、アシルアミノフェノール化合物、エステル化合物、アミド化合物、アスコルビン酸、アミン系抗酸化剤、2- (2-ヒドロキシフェニル) ベンゾトリアゾール化合物、水溶性又は疎水性の金属塩、有機金属化合物、金属錯体、ヒンダードアミン化合物 (TEMPO 化合物を含む)、2- (2-ヒドロキシフェニル) -1, 3, 5-トリアジン化合物、金属不活性化剤、ホスフィット化合物、ホスホナイト化合

物、ヒドロキシアミン化合物、ニトロ化合物、過酸化水素スカベンジャー、ポリアミド安定剤、ポリエーテル化合物、塩基性補助安定剤、核剤、ベンゾフラン化合物、インドリノン化合物、ホスフィン化合物、ポリアミン化合物、チオ尿素化合物、尿素化合物、ヒドラジト化合物、アミジン化合物、糖化合物、ヒドロキシアニオン化合物、ジヒドロキシアニオン化合物、トリヒドロキシアニオン化合物等が挙げられる。

【0077】これらの中でも、アルキル化フェノール化合物、2個以上のチオエーテル結合を有する化合物、ビスフェノール化合物、アスコルビン酸、アミン系抗酸化剤、水溶性又は疎水性の金属塩、有機金属化合物、金属錯体、ヒンダードアミン化合物、ヒドロキシアミン化合物、ポリアミン化合物、チオ尿素化合物、ヒドラジト化合物、ヒドロキシアニオン化合物、ジヒドロキシアニオン化合物、トリヒドロキシアニオン化合物等が好ましい。

【0078】具体的な化合物例は、特開 2002-13005号、特開 10-182621号、特開 2001-260519号、特公 4-34953号、特公 4-34513号、特開 11-170686号、特公 4-34512号、EP 1138509号、特開 60-067190号、特開 7-276808号、特開 2001-944829号、特開 47-10537号、開 58-111942号、開 58-212844号、開 59-19945号、開 59-46644号、開 59-109055号、開 63-53544号、特公 30-10466号、開 42-26187号、開 48-30492号、開 48-31255号、開 48-41572号、開 48-54965号、開 50-10726号、米特許第 2,719,086号、開 3,707,375号、開 3,754,919号、開 4,220,711号、

【0079】特公 45-4699号、開 54-5324号、ヨーロッパ特許第 223739号、開 309401号、開 309402号、開 310551号、開 310552号、開 459416号、ドイツ特許第 3435443号、特開 54-48535号、開 60-107384号、開 60-107383号、開 60-125470号、開 60-125471号、開 60-125472号、開 60-287485号、開 60-287486号、開 60-287487号、開 60-287488号、開 61-160287号、開 61-185483号、開 61-211079号、開 62-146678号、開 62-146680号、開 62-146679号、開 62-282885号、開 62-252047号、開 63-051174号、開 63-89877号、開 63-88380号、開 66-88381号、開 63-113536号、

【0080】開 63-163351号、開 63-203372号、開 63-224989号、開 63-2512

82号、岡63-267594号、岡63-18248号、甘平1-239282号、特昭平2-26254号、岡2-71262号、岡3-121449号、岡4-291685号、岡4-291684号、岡5-61166号、岡5-119449号、岡5-188687号、岡5-188686号、岡5-110490号、岡5-1108437号、岡5-170361号、特公昭48-43295号、岡48-33212号、米國特許第4814262号、岡第4980257号等の公知に在るものがあげられる。

【0081】前記その他の成分は、1種単独でも2種以上を併用してもよい。この前記その他の成分は、水溶性化、分散化、ポリマー分散、エマルジョン化、油滴化して添加してもよく、マイクロカプセル中に内包することもできる。本発明のインタジェット記録用シートでは、上記その他の成分の添加量としては、0.01~10g/m<sup>2</sup>が好ましい。

【0082】本発明において、色材受容層用塗布液は界面活性剤を含有しているのが好ましい。該界面活性剤としてはカチオン系、アニオン系、ノニオン系、両性、フッ素系、シリコン系界面活性剤のいずれも使用可能である。上記ノニオン系界面活性剤としては、ポリオキシアルキレンポリオキサーエテルおよびポリオキシアルキルアルキルフェニルエーテル類（例えば、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ポリオキシエチレングリコールエーテル、ポリオキシエチレンステアarylエーテル、ポリオキシエチレンノニルエーテルアルキルエーテル等）、オキシエチレン・オキシプロピレンブロックポリマー、ソルビタン脂肪酸エステル類（例えば、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノオレート、ソルビタンポリオレート等）、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類（例えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレート等）、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル類（例えば、テトラオリン酸ポリオキシエチレンソルビトール等）、グリセリル脂肪酸エステル類（例えば、グリセロールモノオレート等）、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル類（モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセリン、モノオレイン酸ポリオキシエチレングリセリン等）、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノラウレート、ポリエチレングリコールモノオレート等）、ポリオキシエチレンアルキルアミン、アセチレングリコール類（例えば、2, 4, 7, 9-テトラオリン-5-エン-4, 7-ジオール、及び該ジオールのエチレンオキサイド付加物、プロピレンオキサイド付加物等）等が挙げられ、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類が好ましい。該ノニオン系界面活性剤は、第1の塗布液および第2の塗布液において使用

することができる。また、上記ノニオン系界面活性剤は、単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。

【0083】上記両性界面活性剤としては、アミノ酸型、カルボキシアンモニウムベータイン型、スルホベータインモニウムベータイン型、アミノエチル硫酸エステルベータイン型、イミダゾリウムベータイン型等が挙げられ、例えば、米国特許第3,843,368号明細書、特開第95-949535号公報、同第3-236546号公報、特開第95-303205号公報、同第8-262742号公報、同第10-282619号公報等に記載されているものを好適に使用できる。該両性界面活性剤としては、アミノ酸型界面活性剤が好ましく、該アミノ酸型界面活性剤としては、特開第95-303205号公報に記載されているように、例えば、アミノ酸（グリシン、グルタミン酸、ヒスチジン酸等）から誘導体化されたものであり、長鎖のシルル基を導入したN-アミノアシル酸であり、その塩が挙げられる。上記両性界面活性剤は1種で押出してもよく、2種以上を併用してもよい。

20 【0084】前記アニオン系界面活性剤としては、脂肪  
酸塩（例えばステアリン酸ソーダ、オレイン酸カリ）  
アルキル硫酸エステル塩（例えばラウリル硫酸ナトリウ  
ム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン）、スルホン  
塩（例えばデシルベンゼンスルホンナトリウム）、  
アルキルホコヒク酸塩（例えばジオクチルスルホ  
コヒク酸ナトリウム）、アルキルジフェニルエーテルジス  
ルホン塩、アルキルリン酸塩等が挙げられる。前記カ  
チオン系界面活性剤としては、アルキルアミン塩、第4  
級アンモニウム塩、ピリジニウム塩、イミダゾリウム塩  
などがあげられる。

【0085】前記フッ素系界面活性剤としては、電解質フッ素化、テトリゼーション、オリゴメリゼーションなどの方法を用いてパーフルオロアルキル基を持つ中間体をへて誘導される化合物があげられる。例えば、パーフルオロアルキルサルホン酸塩、パーフルオロアルキルカルボキシレート、パーフルオロアルキルアミン酸塩、パーフルオロアルキルエチレンオキシド付加物、パーフルオロアルキルトリアルキルアンモニウム塩、パーフルオロアルキル基を持つオリゴマー、パーフルオロアルキルトリエンステルなどがある。

40 【0086】前記シリコン系界面活性剤としては、有機基を変性したシリコンオイルが好ましく、シロキサン構造の側鎖に有機基を変性した構造、末端基を変性した構造、片末端を変性した構造をとり得る。有機基変性として、アミノ変性、ポリエーテル変性、エポキシ変性、カルボキシル変性、カルビノール変性、アルコール変性、アラキル変性、フェノール変性、フッ素変性等が挙げられる。

【0087】本発明において、界面活性剤の含有量としては、色材受容層用塗布液に対して0.001〜2.0%が好ましく、0.01〜1.0%がより好ましい。ま

た、色材受容層用塗布液として2液以上を用いて塗布を行なう場合には、それぞれの塗布液に界面活性剤を添加するのが好ましい。

【0088】本発明において、色材受容層はカーボン防止用に高沸点有機溶剤を含有するのが好ましい。上記高沸点有機溶剤は沸点が150℃以上の有機化合物で、水溶性又は疎水性の化合物である。これらは、室温で液体でも固体でもよく、低分子でも高分子でもよい。具体的には、芳香族カルボン酸エステル類（例えばフタル酸ジブチル、フタル酸ジフェニル、安息香酸フェニルなど）、脂肪族カルボン酸エステル類（例えばアジピン酸ジブチル、セバシン酸ジブチル、ステアリン酸メチル、マレイン酸ジブチル、フマル酸ジブチル、アセチルケテン酸トリエチルなど）、リン酸エステル類（例えばリン酸トリオクチル、リン酸トリクレジルなど）、エポキシ類（例えばエポキシ化大豆油、エポキシ化脂肪族メチルなど）、アルコール類（例えば、ステアリアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、グリセリン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル（DGBME）、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、グリセリンモノメチルエーテル、1,2,3-ブタントリオール、1,2,4-ブタントリオール、1,2,6-ヘキサントリオール、チオグリコール、トリエタノールアミン、ポリエチレングリコールなど）、植物油（例えば大豆油、ヒマワリ油など）高級脂肪酸カルボン酸（例えばリノール酸、オレイン酸など）等が挙げられる。

【0089】（支持体）本発明において、支持体としては、プラスチック等の透明材料よりなる透明支持体、紙等の不透明材料からなる不透明支持体のいずれをも使用できる。色材受容層の透明性を生ずる上では、透明支持体又は高光沢性の不透明支持体を用いることが好ましい。

【0090】上記透明支持体に使用可能な材料としては、透明性で、OHFやバックライトディスプレイで使用する時の放射熱に耐え得る性質を有する材料が好ましい。紙材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（PET）等のポリエステル類、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリアミド等を挙げることができる。中でも、ポリエステル類が好ましく、特にポリエチレンテレフタレートが好ましい。上記透明支持体の厚みとしては、特に制限はないが、取り扱い易い点で、50〜200μmが好ましい。

【0091】高光沢性の不透明支持体としては、色材受容層の設けられる面の表面が40%以上の光沢度を有するものが好ましい。上記光沢度は、JIS P-8141 2（紙及び板紙の75度鏡面光沢度試験方法）に記載の方法に従って求められる値である。具体的には、下記支

持体が挙げられる。

【0092】例えば、アート紙、コート紙、キャストコート紙、銀塩写真用支持体等に使用されるバライタ紙等の高光沢性の紙支持体；ポリエチレンテレフタレート（PET）等のポリエステル類、ニトロセルロース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチラート等のセルロースエステル類、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリアミド等のプラスチックフィルムに白色顔料等を含有させて不透明にした（表面カレンダー処理が施されている）高光沢性のフィルム；或いは、上記各種紙支持体、上記透明支持体若しくは白色顔料を含有する高光沢性のフィルムの表面に、白色顔料を含有若しくは含有しないポリオレフィンの被覆層が設けられた支持体等が挙げられる。白色顔料含有発泡ポリエステルフィルム（例えば、ポリオレフィン微粒子を含有させ、延伸により空隙を形成した発泡PET）も好適に挙げることができる。更に顕微鏡写真用印刷紙に用いられるレジコート紙も好適である。

【0093】上記不透明支持体の厚みについても特に制限はないが、取り扱い性の点で、50〜300μmが好ましい。

【0094】また、上記支持体の表面には、濡れ特性及び接着性を改善するために、コロナ放電処理、グロー放電処理、火炎処理、紫外線照射処理等を施したものを使用してもよい。

【0095】次に、前記レジコート紙に用いられる原紙について詳述する。上記原紙としては、木材パルプを主原料とし、必要に応じて木材パルプに加えてポリビリンなどの合成パルプ、あるいはナイロンやポリエステルなどの合成繊維を用いて抄紙される。上記木材パルプとしては、LBKP、LBSP、NBKP、NBSP、LDP、NDP、LUKP、NUKPのいずれも用いることができるが、短繊維分の多いLBKP、NBSP、LBSP、NDP、LDPをより多く用いることが好ましい。但し、LBSP及び/又はLDPの比率としては、10質量%以上、70質量%以下が好ましい。

【0096】上記パルプは、不純物の少ない化学パルプ（硫酸塩パルプや亜硫酸パルプ）が好ましく用いられ、漂白処理をおこなって白色度を向上させたパルプも用いることができる。

【0097】原紙中には、高級脂肪酸、アルキルケテンダイマー等のサイズ剤、炭酸カルシウム、タルク、酸化チタンなどの白色顔料、スターチ、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール等の紙力増強剤、蛍光増白剤、ポリエチレングリコール類等の水分保持剤、分散剤、4-tert-ブチルフェノール等の殺菌剤などを適宜添加することができる。

【0098】抄紙に使用するパルプの水分度としては、CSFの規定で200〜500mmが好ましく、また、

印解後の繊維長が、JIS P-8207に規定される24メッシュ残分質量%と42メッシュ残分質量%との和が30〜70%が好ましい。尚、4メッシュ残分の質量%は20質量%以下であることが好ましい。

【0109】原紙の厚量としては、30〜250gが好ましく、特に50〜200gが好ましい。原紙の厚さとしては、40〜250 $\mu$ mが好ましい。原紙は、抄紙段階または抄紙後にカレンダー処理して高平滑性を与えることができる。原紙密度は0.7〜1.2g/cm<sup>3</sup> (JIS P-8118) が一般的である。更に、原紙剛度としては、JIS P-8143に規定される条件で20〜200gが好ましい。

【0100】原紙表面には表面サイズ剤を塗布してもよく、表面サイズ剤としては、上記原紙に添加できるサイズ剤と同様のサイズ剤を使用できる。原紙のpHは、JIS P-8113で規定された熱水抽出法により測定された場合、5〜9であることが好ましい。

【0101】原紙表面および裏面を被覆するポリエチレンは、主として低密度のポリエチレン(LDPE)および/または高密度のポリエチレン(HDPE)であるが、他のLDPEやポリプロピレン等も一部使用することができる。

【0102】特に、色材受容層を形成する側のポリエチレン層は、写真用印刷紙で広くおこなわれているように、ルチルまたはアナターゼ型の酸化チタン、蛍光増白剤、増白剤をポリエチレン中に添加し、不透明度、白色度および色相を改良したものがある。ここで、酸化チタン含有量としては、ポリエチレンに対して、概ね3〜20質量%が好ましく、4〜13質量%がより好ましい。ポリエチレン層の厚みは特に限定はないが、表面面周とも10〜50 $\mu$ mが好適である。さらにポリエチレン層上に色材受容層との密着性を付与するために下層層を設けることもできる。該下層層としては、水性ポリエステル、ゼラチン、PVAが好ましい。また、該下層層の厚みとしては、0.1〜5 $\mu$ mが好ましい。

【0103】ポリエチレン被覆層は、光沢紙として用いることも、また、ポリエチレンを原紙表面上に溶融押し出してコーティングする際に、いわゆる型付け処理をおこなって通常の写真用印刷紙で得られるようなマツ面や絹目を形成したものも使用できる。

【0104】支持体にはバックコート層を設けることもでき、このバックコート層に添加可能な成分としては、白色顔料や水性バインダー、その他の成分が挙げられる。バックコート層に含有される白色顔料としては、例えば、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、カオリン、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化亜鉛、炭酸亜鉛、サチンホワイト、硫酸アルミニウム、珪藻土、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、合成非晶質シリカ、コロイダルシリカ、コロイダルアルミナ、擬ペーライト、水酸化アルミニウ

ム、アルミナ、リトポン、ゼオライト、加水ハロゲンサイト、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム等の白色無機顔料、スチレン系プラスチックピグメント、アクリル系プラスチックピグメント、ポリエチレン、マイクロカペル、尿素樹脂、メラミン樹脂等の有機顔料等が挙げられる。

【0105】バックコート層に用いられる水性バインダーとしては、例えば、スチレン/マレイン酸無重合体、スチレン/アクリル酸共重合体、ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコール、澱粉、カチオン化澱粉、カゼイン、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリビニルピロリドン等の水溶性高分子、スチレンブタジエンラテックス、アクリルエマルジョン等の水分散性高分子等が挙げられる。バックコート層に含有されるその他の成分としては、消泡剤、抑泡剤、染料、蛍光増白剤、防腐剤、耐水化剤等が挙げられる。

【0106】(インクジェット記録用シート)の本発明のインクジェット記録用シートの色材受容層は、例えば、支持体表面に少なくとも無機微粒子、本発明に係る重合体、及び水溶性樹脂を含む第1の塗布液(以後、「塗布液(A)」ということもある)を塗布し、(1)該塗布液と同時、(2)該塗布液によって形成される塗布層の乾燥途中であって該塗布層が乾燥乾燥速度を示す前、あるいは(3)前記塗布層を乾燥して塗膜を形成した後、のいずれかに、少なくとも媒染剤を含むpHが8以上の塩基性溶液(第2の塗布液、以後「塗布液(B)」ということもある)を付与した後、該第2の塗布液を付与した塗布層を架橋硬化させる方法(Weirner-Weirner法)により形成されるのが好ましい。また、上記水溶性樹脂を架橋し得る媒染剤は、前記塗布液(A)及び塗布液(B)、あるいはこれらとは別の第3の塗布液(以後、塗布液(C)ということもある)の少なくともいずれかに添加して付与することが好ましい。この様に架橋硬化させた色材受容層を設けることは、インク吸水性や顔のヒビ割れ防止などの観点から好ましい。

【0107】上記の様にすると、媒染剤が色材受容層の表面近くに多く存在するので、インクジェットの色材が十分に媒染され、印字後の文字や図像の耐水性が向上するので好ましい。媒染剤の一部は上記塗布液(A)に含有させてもよく、その場合は、塗布液(A)と塗布液(B)の媒染剤は同じものでも異なってもよい。

【0108】本発明において、少なくとも無機微粒子(例えば、気相法シリカ)と水溶性樹脂(例えば、ポリビニルアルコール)とを含有する色材受容層用塗布液(塗布液(A))は、例えば、以下のようにして調製することができる。即ち、気相法シリカ微粒子と本発明に係る重合体を水中に添加して(例えば、水中のシリカ微粒子は10〜20質量%)、高速回転攪拌式コロイドミル(例えば、エム・テクニク(株)製の「クレアミク



ス』)を用いて、例えば10000rpm(好ましくは5000~20000rpm)の高速回転の条件下で例えば20分間(好ましくは10~30分間)かけて分散させた後、架橋剤(有機化合物)、ポリビニルアルコール(PVA)水溶液(例えば、上記気相法シリカの1/3程度の質量のPVAとなるように)を加え、上記と同じ回転条件下で分散を行うことにより調整することができる。得られた塗布液は均一なゾル状態であり、これを下記塗布方法で支持体上に塗布し乾燥させることにより、三次元網目構造を有する多孔質性の色材受容層を形成することができる。

【0109】また、上記気相法シリカと分散剤とからなる水分散物の調製は、気相法シリカ水分散液をあらかじめ調製し、該水分散液を分散剤水溶液に添加してもよいし、分散剤水溶液を気相法シリカ水分散液に添加してもよいし、同時に混合してもよい。また、気相法シリカ水分散液ではなく、粉体の気相法シリカを用いて上記のように分散剤水溶液に添加してもよい。上記の気相法シリカと分散剤とを混合した後、該混合液を分散機を用いて細粒化することで、平均粒子径50~300nmの水分散液を得ることができる。該水分散液を得るために用いる分散機としては、高速回転分散機、媒体相押型分散機(ボールミル、サンドミルなど)、超音波分散機、コロイドミル分散機、高圧分散機等従来公知の各種の分散機を使用することができるが、形成されるタマ状微粒子の分散を効率的におこなうという点から、摺擦型分散機、コロイドミル分散機または高圧分散機が好ましい。

【0110】また、各工程における溶媒として水、有機溶媒、又はこれらの混合溶媒を用いることができる。この塗布に用いることができる有機溶媒としては、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、メトキシプロパノール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、酢酸エチル、トルエン等が挙げられる。

【0111】また、上記塗布液の分散性を向上させるために分散剤を添加してもよい。分散剤としてはカチオン性のポリマーを用いることができる。カチオン性のポリマーとしては、前述の媒染剤の例などが挙げられる。また、分散剤としてシランカップリング剤を用いることも好ましい。上記分散剤の微粒子に対する添加量は、0.1%~3.0%が好ましく、1%~10%が更に好ましい。

【0112】該色材受容層用塗布液の塗布は、例えば、エクストルージョンダイコーター、エアードクターコーター、ブレードコーター、ロッドコーター、ナイフコーター、スクイズコーター、リバースロールコーター、バーコーター等の公知の塗布方法によって行うことができる。

【0113】色材受容層用塗布液(塗布液(A))の塗

布と同時、又は塗布した後であって、塗布層が減速乾燥速度を示す前、あるいは乾燥し乾燥膜を形成した後に、該塗布層に媒染剤溶液(塗布液(B))が付与される。

【0114】ここで、前記「塗布層が減速乾燥速度を示すようになる前」とは、通常、色材受容層用塗布液の塗布直後から数分間の過程を指し、この間においては、塗布された塗布層中の溶剤(分散媒体)の含有量が時間的に比例して減少する「相対乾燥速度」の現象を示す。この「相対乾燥速度」を示す時間については、例えば、化学工業便覧(頁707~712、丸善(株)発行、昭和55年10月25日)に記載されている。

【0115】上記の通り、第一の塗布層の塗布後、該塗布層が減速乾燥速度を示すようになるまで乾燥されるが、この乾燥は一般に5~180℃で0.5~10分間(好ましくは、0.5~5分間)行われる。この乾燥時間としては、当然塗布量により異なるが、通常は上記範囲が適当である。

【0116】上記第一の塗布層が減速乾燥速度を示すようになる前に付与する方法としては、①塗布液(B)を塗布層上に更に塗布する方法、②スプレー等の方法により噴霧する方法、③塗布液(B)中に、該塗布層が形成された支持体を浸漬する方法、等が挙げられる。

【0117】前記方法①において、塗布液(B)を塗布する塗布方法としては、例えば、カーテンフローコーター、エクストルージョンダイコーター、エアードクターコーター、ブレードコーター、ロッドコーター、ナイフコーター、スクイズコーター、リバースロールコーター、バーコーター等の公知の塗布方法を利用することができる。しかし、エクストルージョンダイコーター、カーテンフローコーター、バーコーター等のように、既に形成されている第一塗布層にコーターが直接接触しない方法を利用することが好ましい。

【0118】該媒染剤溶液(塗布液(B))の付与後は、一般に40~180℃で0.5~30分間加熱され、乾燥および硬化がおこなわれる。中でも、40~150℃で1~20分間加熱することが好ましい。

【0119】また、上記媒染剤溶液(塗布液(B))を、色材受容層用塗布液(塗布液(A))を塗布すると同時に付与する場合、色材受容層用塗布液(塗布液(A))および媒染剤溶液(塗布液(B))を、該色材受容層用塗布液(塗布液(A))が支持体と接触するようにして支持体上に同時塗布(重層塗布)し、その後乾燥硬化させることにより色材受容層を形成することができる。

【0120】上記同時塗布(重層塗布)は、例えば、エクストルージョンダイコーター、カーテンフローコーターを用いた塗布方法により行うことができる。同時塗布の後、形成された塗布層は乾燥されるが、この場合の乾燥は、一般に塗布層を40~150℃で0.5~10分間加熱することにより行われ、好ましくは、40~100℃で0.5~5分間加熱することにより行われ

る。

【0121】上記四層塗布（重層塗布）を、例えば、エクストルージョンダイコーターによりおこなった場合、同時に吐出される二層の塗布液は、エクストルージョンダイコーターの吐出口附近で、即ち、支持体上に移る前に重層形成され、その状態で支持体上に重層塗布される。塗布時に重層された二層の塗布液は、支持体に移る際、既に二液の界面で薬液反応を生じ易いことから、エクストルージョンダイコーターの吐出口付近では、吐出される二液が混合して増粘し易くなり、塗布操作に支障を来す場合がある。従って、上記のように同時塗布する際は、色材受容層塗布液（塗布液（A））および媒染剤溶液（塗布液（B））の塗布と共に、バリアー層液（中間層液）を上記二液間に介在させて同時三層塗布することが好ましい。

【0122】上記バリアー層液は、特に制限なく選択できる。例えば、水溶性樹脂を微量含む水溶液や、水等を挙げることができる。上記水溶性樹脂は、増粘剤等の目的で、塗布性を考慮して使用されるもので、例えば、セルロース系樹脂（たとえば、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース等）、ポリビニルピロリドン、ゼラチン等のポリマーが挙げられる。尚、バリアー層液には、上記媒染剤を含有させることもできる。

【0123】支持体上に色材受容層を形成した後、該色材受容層は、例えば、スーパーカレンダー、グロスカレンダー等を用い、加熱加圧下にロールニップ間を通してカレンダー処理を施すことにより、表面平滑性、光沢度、透明性および塗膜強度を向上させることが可能である。しかしながら、該カレンダー処理は、空隙率を低下させる要因となることがあるため（即ち、インク吸収性が低下することがあるため）、空隙率の低下が少ない条件を設定しておく必要がある。

【0124】カレンダー処理をおこなう場合のロール温度としては、30～150℃が好ましく、40～100℃がより好ましい。また、カレンダー処理時のロール間の圧力としては、50～400 kg/cmが好ましく、100～200 kg/cmがより好ましい。

【0125】上記色材受容層の層厚としては、インクジェット記録の場合では、液滴を全て吸収するだけの吸収容量をもつ必要があるため、層中の空隙率との関連で決定する必要がある。例えば、インク量が8 nL/mm<sup>2</sup>で、空隙率が60%の場合であれば、膜厚が約15 μm以上の膜が必要となる。この点を考慮すると、インクジェット記録の場合には、色材受容層の層厚としては、10～50 μmが好ましい。

【0126】また、色材受容層の細孔径は、メジアン径で0.05～0.30 μmが好ましく、0.01～0.25 μmがより好ましい。上記空隙率率および細孔メジアン径は、水銀ポロシメーター（（株）島津製作所

製の商品名「ポアサイザー9320-PC2」）を用いて測定することができる。

【0127】また、色材受容層は、透明性に優れていることが好ましいが、その目安としては、色材受容層を透明フィルム支持体上に形成したときのヘイズ値が、3.0%以下であることが好ましく、2.0%以下であることがより好ましい。上記ヘイズ値は、ヘイズメーター（HGM-2DP：スガ試験機（株））を用いて測定することができる。

【0128】本発明のインクジェット記録用シートは、構成層（例えば、色材受容層あるいはバック層など）には、ポリマー微粒子分散物を添加してもよい。このポリマー微粒子分散物は、寸度安定化、カール防止、接着防止、膜のひび割れ防止等のような物理性改良の目的で使用される。ポリマー微粒子分散物については、特開昭62-245258号、同62-151664号、同62-110066号の各公報に記載がある。尚、ガラス転移温度が低い（40℃以下の）ポリマー微粒子分散物を、前記媒染剤を含む層に添加すると、層のひび割れやカールを防止することができる。また、ガラス転移温度が高いポリマー微粒子分散物をバック層に添加しても、カールを防止することができる。

【0129】また、本発明のインクジェット記録用シートは、特開平10-81064号、同10-119423号、同10-157277号、同10-217601号、同11-348409号、特開2001-138621号、同2000-43401号、同2000-21235号、同2000-309157号、同2001-96897号、同2001-138627号、特開平11-91242号、同8-20877号、同8-20903号、同8-2093号の各公報に記載の方法でも作製可能である。

【0130】

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。尚、実施例中の「部」及び「%」は、特に断らない限り「質量部」及び「質量%」を表し、「平均分子重」及び「重合度」は、「重量平均分子重」及び「質量平均重合度」を表す。

【0131】まず、実施例に供する本発明に係る重合体、及び比較例に供する重合体の合成例を示す。

【合成例1】2-ヒドロキシエチルアクリレート17.4部、3-メルカプトプロピルトリメチルシリラン2.94部をメタノール61部に溶解させ、窒素気流下65℃に加熱し、2,2'-アゾビス（2-アミノプロパノ）2硫酸塩（和光製薬（株）製、商品名：V-50）0.081部を加えて更に4時間加熱することで重合体1の2.5%メタノール溶液を得た。

【0132】【合成例2】合成例1の3-メルカプトプロピルトリメチルシリラン2.94部を0.59部に

変更した以外は同様にして重合体2の25%メタノール溶液を得た。

【0133】【合成例3】合成例1の2-ヒドロキシエチルアクリレートと、メタキシラエチレングリコールメタクリレートに変更した以外は合成例1と同様にして重合体3の25%メタノール溶液を得た。

【0134】【合成例4】合成例1の2-ヒドロキシエチルアクリレートと、N-ビニルピロリドンに変更した以外は合成例1と同様にして重合体4の25%メタノール溶液を得た。

【0135】【合成例5】2-ヒドロキシエチルアクリレート15、8部、メタクリル酸メチル1、6部、3-メルカプトプロピトリメトキシシラン2、94部をメタノール61部に溶解させ、窒素気流下65℃に加熱し、(V-50)0、081部を加えて更に4時間加熱することで重合体5の25%メタノール溶液を得た。

【0136】【合成例6】合成例1の3-メルカプトプロピトリメトキシシランを、2-メルカプトエタノールに変更した以外は同様にして重合体6の30%メタノール溶液を得た。

【0137】【合成例7】合成例1の2-ヒドロキシエチルアクリレートと、N-1,2-メタクリロイルオキシエチル-N,N,N-トリメチルアンモニウムクロリドに変更した以外は同様にして重合体7の25%メタノール溶液を得た。

【0138】(支持体の作製) L B K P 1000部からなる木材バルブをダブルディスクリファイナによりカナディアンフリーネス300m<sup>2</sup>まで研削し、エポキシ化ベンゼン酸アミド0、5部、アミノポリアクリルアミド1、0部、ポリアミドポリアミンエピクロヒドリン0、1部、カチオンポリアクリルアミド0、5部を、いずれもバルブに対する飽和質量比で添加し、長網抄紙機により秤量し170g/m<sup>2</sup>の紙張を抄造した。

【0139】上記紙張の表面サイズを調整するため、ポリビニルアルコール4%水溶液に蛍光増白剤(住友化学工業(株)製の「Whitex BG」)を0、04%添加し、これを飽和質量換算で0、5g/m<sup>2</sup>となるよ

(色材受容層塗布液Aの組成)

- |  |       |
|--|-------|
| ①気相法シリカ微粒子(無機微粒子)                      | 10、0部 |
| (《株》トクヤマ製の「レオシルQ S 30」, 平均一次粒子径7nm)    |       |
| ②イオン交換水                                | 51、7部 |
| ③「重合体1」(25%メタノール溶液)                    | 0、4部  |
| ④ポリビニルアルコール(水溶性樹脂)8%水溶液                | 2、7部  |
| (《株》クラレ製の「PVA124」, 鹸化度98、5%、重合度2400)   |       |
| ⑤ホウ酸(架橋剤)                              | 0、4部  |
| ⑥ポリオキシエチレンラウリルエーテル(界面活性剤)              | 1、2部  |
| (花王(株)製の「エマルゲン109F」(10%水溶液), HLB値13、6) |       |
| ⑦イオン交換水                                | 33、0部 |

【0144】<インクジェット記録用シート作製>上  
記支持体のオモテ面にコロナ放電処理を行なった後、上

＊上に上記原紙に含浸させ、乾燥した後、更にキャレンダ一処理を施して密度1、05g/m<sup>2</sup>に調整された基紙を得た。

【0140】得られた基紙のワイヤー面(裏面)側にコロナ放電処理を行なった後、溶融押出機を用いて高密度ポリエチレンを厚さ19μmとなるようにコーティングし、マット面からなる樹脂層を形成した(以下、樹脂層面を「裏面」と称する。)。この裏面側の樹脂層に更にコロナ放電処理を施し、その後、帯電防止剤として、酸化アルミニウム(日産化学工業(株)製の「アルミナゾル100」)と二酸化ケイ素(日産化学工業(株)製の「スノーテックスO」)とを1:2の質量比で水に分液した分散液を、乾燥質量が0、2g/m<sup>2</sup>となるように塗布した。

【0141】更に、樹脂層の設けられていない側のフェルト面(表面)側にコロナ放電処理を施した後、アナターゼ型二酸化チタン10%、微量の研削、及び蛍光増白剤0、01%(対ポリエチレン)を含有し、MPR(メルトフローレート)3、8の低密度ポリエチレンを、溶融押出機を用いて、厚み29μmとなるように押し出し、高光沢な熱可塑性樹脂層を基紙の表面側に形成し(以下、この高光沢面を「オモテ面」と称する。)、支持体とした。

【0142】(実施例1)

<色材受容層塗布液Aの調製>下記組成中の①気相法シリカ微粒子と②イオン交換水と③重合体1とを混合し、高速回転式コロイドミル(エム・テック(株)製の「クレアミックス」)を用いて、回転数10000rpmで20分間かけて分散させた後、下記④ポリビニルアルコールと⑤ホウ酸と⑥ポリオキシエチレンラウリルエーテルと⑦イオン交換水を含む溶液を加え、更に回転数10000rpmで20分間かけて再度分散を行ない、色材受容層塗布液Aを調製した。シリカ微粒子と水溶性樹脂との質量比(P/B比=①:④)は、4、5:1であり、色材受容層塗布液AのpHは4、8で酸性を示した。

【0143】

【0144】<インクジェット記録用シート作製>上  
記から得た色材受容層塗布液Aを、支持体のオモテ面に  
エクストルージョンダイコーターを用いて200m<sup>2</sup>

35

／m<sup>2</sup>の塗布量で塗布し（塗布工程）、熱風乾燥機にて80℃（風速3～8m／秒）で塗布層の固形分濃度が20％になるまで乾燥させた。この塗布層は、この期間に恒率乾燥速度を示した。その後、下記組成の媒染剤溶液A（塩基性溶液）に30秒間浸漬して該塗布層上にその20g／m<sup>2</sup>を付着させ（媒染剤溶液を付与する工

（媒染剤溶液Aの組成）

①ホウ酸（架橋剤）	0.65部
②ポリアリルアミン「PAA-10C」10％水溶液 （媒染剤、日東紡（株）製）	2.5部
③イオン交換水	59.7部
④塩化アンモニウム（表面pH調整剤）	0.8部
⑤ポリオキシエチレンラウリルエーテル（界面活性剤） （花王（株）製の「エマルゲン109P」、2％水溶液、HLB値13.6）	1.0部
⑥メガファック「F1405」10％水溶液 （大日本インキ化学工業（株）製のフッ素系界面活性剤）	2.0部

【0146】（実施例2～5）実施例1の重合体1を表1に示す重合体に変更した以外は、実施例1と同様にして実施例2～5のインクジェット記録用シートを製作した。

【0147】（実施例6）実施例1の媒染剤溶液Aを以下に示す媒染剤溶液Bに変更したこと以外は、実施例1と同様にして実施例6のインクジェット記録用シートを製作した。なお、媒染剤溶液BのpHは9.4であった。

（媒染剤溶液Bの組成）

①ホウ酸（架橋剤）	2.5部
②イオン交換水	69.5部
③ポリアリルアミン誘導体1 10％水溶液	2.5部
④ポリオキシエチレンラウリルエーテル	2部
⑤塩化アンモニウム	1部

【0150】（実施例7）実施例1の（色材受容層塗布液Aの組成）において、さらに塩基性塩化アルミニウム（Al<sub>2</sub>(OH)<sub>5</sub>Cl、多木化学（株）製の「PAC#1000」、40％水溶液）の0.25部を添加した以外は、実施例1と同様にして実施例7のインクジェット記録用シートを製作した。

【0151】（実施例8）実施例1の（色材受容層塗布液Aの組成）において、さらに酢酸ジグルコン（30％

（色材受容層用塗布液Bの組成）

①気相法シリカ微粒子（無機微粒子） （（株）トクヤマ製の「レオシルQS30」、平均一次粒子径7nm）	10.0部
②イオン交換水	51.7部
③「PAS-M-1」（60％水溶液） （分散剤、日東紡（株）製）	0.83部
④ポリビニルアルコール（水溶性樹脂）8％水溶液 （（株）クラレ製の「PVA124」、酸化度98.5％、重合度2400）	27.8部
⑤ホウ酸（架橋剤）	0.4部
⑥ポリオキシエチレンラウリルエーテル（界面活性剤） （花王（株）製の「エマルゲン109P」（10％水溶液）、HLB値13.6）	1.2部

36

\*程）、更に80℃で下で10分間乾燥させた（乾燥工程）。これにより、乾燥膜厚3.2μmの色材受容層が設けられた本発明のインクジェット記録用シート（1）を製作した。なお、媒染剤溶液AのpHは9.6であった。

【0145】

※【0148】【ポリアリルアミン誘導体1の合成】ポリアリルアミン（日東紡（株）製の「PAA-10C」）の10％水溶液114.0部にアクリロニトリル2.7部を加え、室温で8時間かけて攪拌し、水を添加して濃度を調整することでポリアリルアミン誘導体1（ポリアリルアミンのアミノ基の一部をシアノエチル化した化合物）の10％水溶液を得た。

【0149】

水溶液）の0.3部を添加した以外は、実施例1と同様にして実施例8のインクジェット記録用シートを製作した。

【0152】（比較例1）実施例1の色材受容層用塗布液Aを以下に示す色材受容層用塗布液Bに変更した以外は、実施例1と同様にして比較例1のインクジェット記録用シートを製作した。

【0153】

## ⑦イオン交換水

【0154】(比較例2)実施例1の重合体1を重合体6に変更したこと以外は、実施例1と同様に比較例2のインクジェット記録用シートを製作した。

【0155】(比較例3)実施例1の重合体1を重合体7に変更したこと以外は、実施例1と同様に比較例3のインクジェット記録用シートを製作した。

【0156】(評価試験)上記より得られた実施例1～8のインクジェット記録用シート、並びに比較例1～3のインクジェット記録用シートの各々について、以下の評価試験を行なった。試験の結果は下記の表1に示す。

【0157】<印刷濃度>インクジェットプリンター(セイコーエプソン(株)製の「PM-900C」)を用いて、各インクジェット記録用シート上に黒のベタ画像を印刷し、3時間放置後、該印刷面の反射濃度をマクベス反射濃度計で測定し、下記評価基準に従い評価した。

## [評価基準]

- A: 反射濃度が2.4以上の場合  
B: 反射濃度が2.0～2.4未満の場合  
C: 反射濃度が2.0未満の場合

【0158】<耐水性>インクジェット記録用プリンター(セイコーエプソン(株)製の「PM-900C」)を用いて、各インクジェット記録用シート上に、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、グリーン、ブルー、及びレッドのベタ画像を印刷し、10秒後、該ベタ画像上に紙を擦触押圧し、インクの紙への転写の程度により、以下の評価基準に従い評価した。

## [評価基準]

- A: インクの転写が認められない場合  
B: 一部転写が認められた場合

【0159】<経時ニジミ>インクジェットプリンター(セイコーエプソン(株)製の「PM-900C」)を用いて、各インクジェット記録用シート上にマゼンタとブラックインクとを隣あわせにした格子状の線上パターン(線幅0.28mm)を印刷した。印刷後に3時間放置した後、温度40℃で相対湿度90%の恒温恒湿槽に3日間保管し、ブラック部分の線幅を測定して、下記評価基準に従い評価した。

## [評価基準]

- A: 線幅が0.30mm未満で、経時ニジミの発生がほとんど認められない場合  
B: 線幅0.30～0.35mmで、若干の経時ニジミが認められた場合  
C: 線幅が0.35mm以上で経時ニジミが顕著に認められた場合

【0160】<経時ニジミ>インクジェットプリンター(セイコーエプソン(株)製の「PM-900

## 33. 0部

C)を用いて、各インクジェット記録用シート上にマゼンタとブラックインクとを隣あわせにした格子状の線上パターン(線幅0.28mm)を印刷した。印刷直後、記録シートをクリアファイル中に密閉し、温度35℃で相対湿度85%の恒温恒湿槽に3日間保管し、ブラック部分の線幅を測定して、下記評価基準に従い評価した。

## [評価基準]

- 10 A: 線幅が0.30mm未満で、経時ニジミの発生がほとんど認められない場合  
B: 線幅0.30～0.35mm未満で、若干の経時ニジミが認められた場合  
C: 線幅が0.35mm以上で経時ニジミが顕著に認められた場合

【0161】<耐光性>インクジェットプリンター(セイコーエプソン(株)製の「PM-900C」)を用いて、各インクジェット記録用シート上にマゼンタのベタ画像を印刷した後、365nm以下の波長領域の紫外線をカットするフィルターを通して、Xenon Weatherometer Ci65A(ATLAS社製)を用いて、温度25℃相対湿度32%の環境条件下で3.8時間ランプを点灯し、その後ランプを消した状態で、温度20℃相対湿度91%の環境条件下に時間放置するサイクルを168時間かけて行なった。この試験の前後の各色画像濃度を、反射濃度測定計(Xrite社製の「Xrite938」)にて測定し、各色濃度の残存率を算出し、下記評価基準に従い評価した。

## [評価基準]

- 30 A: 残存率が90%以上の場合  
B: 残存率が80～90%未満の場合  
C: 残存率が70～80%未満の場合  
D: 残存率が70%未満の場合

【0162】<耐ガス性>インクジェットプリンター(セイコーエプソン(株)製の「PM-900C」)を用いて、各インクジェット記録用シート上にシアンとベタ画像をそれぞれ印刷し、オゾン濃度2.5ppmの環境下で24時間保管した。保管前と保管後のシアン濃度を、反射濃度測定計(Xrite社製の「Xrite938」)にて測定し、該シアン濃度の残存率を算出し、下記評価基準に従い評価した。

## [評価基準]

- 40 A: 残存率が80%以上の場合  
B: 残存率が70～80%未満の場合  
C: 残存率が60～70%未満の場合  
D: 残存率が60%未満の場合

## 【0163】

【表1】

39

	重合体	印刷濃度	耐水性	経時ニジミ-1	経時ニジミ-2	耐光性	耐ガス性
実施例1	1	A	A	A	A	B	B
実施例2	2	A	A	A	A	B	B
実施例3	3	A	A	A	A	B	B
実施例4	4	A	A	A	A	C	C
実施例5	5	A	A	A	A	C	C
実施例6	1	A	A	A	A	B	B
実施例7	1	A	A	A	A	B	B
実施例8	1	A	A	A	A	B	B
比較例1	PAB-M-1	B	A	B	C	D	C
比較例2	3	B	A	D	C	C	C
比較例3	7	A	A	A	B	D	D

40

【0164】表1から、本発明に係る重合体を含有する実施例1～8のインクジェット記録用シートは、画像部の印刷濃度が高く、経時でのニジミが抑制され、さらに高濃度のオゾン環境下で長時間保管した後も、形成された画像の濃度残存率は高く、耐ガス性（耐オゾン性）に優れた記録用シートであることが判明した。また、キセノン照射及び高温高湿のサイクル試験後も、形成された画像の濃度残存率は高く、耐光性にマゼンタ発色の耐光性に優れたインクジェット記録用シートであることが判明した。また、本発明のインクジェット記録用シートは、光沢度、インク吸収速度、画像部濃度、耐水性のいずれにも優れていた。一方、本発明に末端に無機微粒子

と結合しうる基を有さない重合体を含有する比較例1～3のインクジェット記録用シートは、印刷後の画像濃度が低く、また、カチオン性重合体を含有するインクジェット記録用シートでは耐光性が不十分であり、さらに経時でのニジミが発生した。

#### 【0165】

【発明の効果】本発明によれば、ひび割れ等の発生がなく強固で、良好なインク吸収性を有し、画像濃度に優れ、また画像部の耐光性、耐水性、耐ガス性に優れ、かつ高温高湿環境下で長時間保管された場合でも経時ニジミが生じないインクジェット記録用シートを提供することができる。